



**AGGLONORD** advanced quality stone

## CARATTERISTICHE TECNICHE GENERICHE AQ-STONE MARMO-CEMENTO

AGGLOMERATO MARMO-CEMENTO (GRANULOMETRIA 0-20 mm)

PROVE ESEGUITE	NORME DI RIFERIMENTO	VALORI MEDI
Assorbimento dell'acqua	EN 13748-1	6,9 M-%
Resistenza alla Compressione	EN 14617-15	59,2 MPa
Resistenza all'Abrasione	EN 13748-1	22,7 cm <sup>3</sup> /50cm <sup>2</sup>
Resistenza alla Flessione	EN 13748-1	7,6 MPa
Resistenza allo scivolamento	DIN 51130	Superficie levigata R 9

Tutti i valori sono medi - I campioni testati sono stati prelevati da produzione standard - Test eseguiti in Luglio 2008